

Produktdatenblatt HPWI-1000



Produkteigenschaften

- Farbton: Weiß Stumpfmatt
- Geruchs- und spritzarm

Anwendungsbereiche

- Wand- und Deckenanstriche in Innenräumen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Bei nicht-tragfähigen oder stark saugenden Untergründen wird eine Vorbehandlung mit unserer HPWG-1000 dringend empfohlen.



Verarbeitung

- Die Verarbeitung kann mittels Streichen, Rollen oder Spritzen erfolgen
- Bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben
- Optimale Umgebungstemperatur: 5 - 30°C
- Vor der Anwendung ist das Material und dessen Eignung durch Probeanstrich zu prüfen
- Materialtönung kann mit geeigneter Abtönfarbe erfolgen. Vor Verwendung ist dies zu prüfen

Verbrauch

- Ca. 6 m²/l (= 165 ml/m²)
- Empfohlene Schichten: 1-2 (je nach Saugfähigkeit und Untergrundfarbe)

Technische Daten

- Spez. Gewicht: ca. 1,600 g/m³
- Deckkraft: Klasse 2
- Nassabrieb: Klasse 3
- Kontrastverhältnis: 1 - 6 m² /l
- Glanzgrad: stumpfmatt < 5E (85°)
- Max. Korngröße: fein < 100 µm

Trocknung

- Bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächentrocken
- Nach 3 Tagen durchgetrocknet und belastbar
- Entsprechend längere Trocknungszeiten bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicke

Produktdatenblatt HPWI-1000



Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung

- Eintrocknete Reste als Bauabfall (Abfallschlüssel Nr. 17 07 01) oder im Hausmüll, flüssige Reste gem. behördlichen Abfallvorschriften (Abfallschlüssel Nr. 08 01 12) entsorgen

Lagerung

- Kühl und trocken lagern
- Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Lagerstabilität: 12 Monate bei Raumtemperatur unter Einhaltung der Voraussetzungen

Sonstige Hinweise

- EU-VOC-Grenzwert: (Kat. A/a) 30 g/l VOC (2010), VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l